

OHPU-8202YG 型双组份哑光油

OHPU-8202YG 型哑光油是专为 BOPP、PET、NY 塑料薄膜而设计的一种凹版印刷哑油。

一、性能特点：

- 1、本产品印刷适性优异，适应各种凹版印刷机印刷；
- 2、加入固化剂后，哑光油具有耐高温、耐划伤及耐有机溶剂的性能；
- 3、适合 PET 薄膜双面印刷，无回粘和掉粉等现象发生。

二、固化剂比例及固化时间

哑光油：印刷 BOPP、PET、NY 膜加 10% 专用固化剂

固化时间：24 小时/55℃

三、印刷粘度及稀释比

视印刷速度而定，建议使用粘度：12~16 秒/25℃ 3 号察恩杯

建议稀释比例：哑光油：混合溶剂 = 1：0.4~0.5

五、稀释剂

本产品有三种溶剂配比，用户可根据条件而选择：

1 号	醋酸乙酯	70%	醋酸正丙酯	30%
2 号	醋酸乙酯	20%	醋酸正丙酯	80%
3 号	醋酸乙酯	10%	醋酸正丙酯	90%

注：1 号最快干、2 号为标准、3 号最慢干

六、注意事项：

- 1、请使用本公司生产的 BZ-135 专用固化剂；
- 2、印刷前先检查哑油在所印刷材质上的附着力及耐划伤强度，请客户判定合格后再行印刷；
- 3、使用前应将桶中油墨摇匀，以确保质量一致性；
- 4、本产品应远离火源，密封保存，保质期一年。